

NormFlex

***Ayakkabıda
Görünmeyen Kalite***

**BOM
BE**
GRUBU

**FORT
LUK**
GRUBU

**TAKVI
YELİK**
GRUBU

WWW.NORMSHOES.COM

BOM
BE
GRUBU

NormFlex◀▶

EKOFORM | MS | BG | ACTIVE | TEKNO | COMFORT | PRIME

ÇEVREYE DUYARLI - YUMUŞAK TEK AĞ DOKULU

Geri Dönüşümlü hammadde kullanılarak üretilmiş, yumuşak sonuçlu ve ayrıca Plus alternatifiyle de orta sert sonuçlu kullanıma imkan sunan, ekonomik seri bombe çeşididir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; deri ve özellikle sentetik malzemelerde sonuç veren bir yapıya sahiptir. Her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Tek ağı dokuludur ve tek tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

EkoForm 0,55mm - 0,65mm - 0,75mm - 0,85mm - 0,95mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 100-120 °C

Yapışma için gerekli süre : 15sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Traşlama : Bombe için traşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



EKONOMİK – YUMUŞAK/ORTA SERT TEK AĞ DOKULU

Eva esaslı, silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş yumuşak sonuçlu bombe malzemesidir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; deri ve özellikle sentetik malzemelerde sonuç veren ekonomik seri bombe çeşididir. Her türlü ayakkabıda, kullanıma imkan sağlar. Tek ağı dokuludur ve tek tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

MS 10 L 0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

MS 20 L 0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

MS 30 L 0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 100-135 °C

Yapışma için gerekli süre : 15-17 sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Bombe için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



YUMUŞAK / ORTA SERT ÇİFT AĞ DOKULU

Eva esaslı, silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş yumuşak-orta yumuşak-orta sert sonuçlu bombe malzemeleridir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; deri ve sentetik malzemelerde sonuç veren ekonomik seri bombe çeşididir. Her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Çift ağ dokuludur ve tek tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

BG 10 L	0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
BG 20 L	0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
BG 30 L	0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 100-135 °C

Yapışma için gerekli süre : 15sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Bombe için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



ORTA SERT / SERT ÇİFT AĞ DOKULU

PE esaslı , silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş orta sert/sert sonuçlu bombe malzemesidir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; yağlı da olsa deri veya sentetik malzemelerde düşük ısıda bile çok iyi sonuç veren bir bombe çeşididir. Hiçbir fark gözetmeksizin her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Çift ağ dokuludur. Tek tarafı yapışkanlıdır.

Active Plus, Active ve Active Plus Eco'dan daha iyi form alma özelliğine sahiptir. Active Plus Eko, Active ve Active Sport'dan daha iyi form alma özelliğine sahiptir. Active Plus C, tüm Active serisinin en iyisi ve an iyi form alma özelliğine sahiptir.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

Active	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Active Plus	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Active Plus Eko	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Active Plus C	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Active Sport	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 80-95 °C

Yapışma için gerekli süre : 12sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Bombe için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



ORTA SERT / SERT ÇİFT AĞ DOKULU

PU esaslı , silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş orta sert/sert sonuçlu bombe malzemesidir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; yağlı da olsa deri veya sentetik malzemelerde düşük ısıda bile çok iyi sonuç veren bir bombe çeşididir. Hiçbir fark gözetmeksizin her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Çift ağ dokuludur ve tek tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

Tekno	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Tekno Sport	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm
Tekno Sport Eko	0,5mm - 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 70-90 °C

Yapışma için gerekli süre : 12sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Bombe için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



YUMUŞAK / ESNEK TEK AĞ DOKULU

PE ve PU esaslı , silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş yumuşak sonuçlu bombe malzemesidir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; yağlı da olsa deri veya sentetik malzemelerde düşük ısıda bile çok iyi sonuç veren bir bombe çeşididir. Hiçbir fark gözetmeksizin her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Tek ağı dokuludur. Tek tarafı yapışkanlıdır. DL Serisi çift tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

Comfort S 100 L/DL 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

Comfort S 200 L/DL 0,6mm - 0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 70-80 °C

Yapışma için gerekli süre : 10sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Traşlama : Bombe için traşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



YUMUŞAK / ORTA SERT / SERT %100 KOTON

Eva/PU esaslı, silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş yumuşak / orta / sert sonuçlu bombe ve fortluk malzemedir. 100% pamuk esaslı özel dokunmuş bezi ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; özellikle tüm deri ve aynı zamanda sentetik malzemelerle de yapışma, şekil alma, yüksek çökme direnci ve geri gelebilme kabiliyeti ile çok iyi sonuç veren bombe ve fortluktur. Her türlü ayakkabıda kullanıma imkân sağlar.

Tek ve Çift ağ dokulu, tek ve çift tarafı yapışkanlıdır. DL çift tarafı yapışkanlı seridir.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

Prime CX L ve DL	0,8 - 0,9 - 1,0mm ve 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,5mm
Prime CTS L ve DL	0,8 - 0,9 - 1,0mm ve 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,5mm
Prime CT L ve DL	0,8 - 0,9 - 1,0mm ve 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,4 - 1,5mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 100-120 C

Yapışma için gerekli süre : 10-15sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Fortluk için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından kesinlikle uzak tutunuz! Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



TAKVİ
YELİK
GRUBU

NormFlex»

ASTARX

TAKVİYELİK

Eva esaslı , silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş takviye malzemesidir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; yağlı da olsa deri veya sentetik malzemelerde çok iyi sonuç veren bir takviye çeşididir. Hiçbir fark gözetmeksizin her türlü ayakkabıda kullanıma imkan sağlar. Tek tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

AstarX	0,35mm - 0,40mm - 0,50mm - 0,60mm - 0,70mm 0,80mm - 0,90mm - 1,00mm - 1,20mm
AstarX W45-70-90	0,35mm - 0,40mm - 0,50mm - 0,60mm
AstarX SB60	0,40mm - 0,50mm - 0,60mm
AstarX HB150 & HB250	

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 90-110 °C
Ütü ile yapışma için : 100-110 °C
Yapışma için gerekli süre : 8-10sn
Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar
Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : En:140cm. 1 Top; 0,35 ve 0,40mm için 75mt, üzeri kalınlıklar için 50mt'dir.
Kesim : Enine
Traşlama : Tavsiye edilmemektedir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir. Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından kesinlikle uzak tutunuz! Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Dik istiflenmesi önerilir. Saklama ve depolama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



FORT
LUK
GRUBU

NormFlex 

ORTA SERT / SERT ÇÖKME DİRENCİ YÜKSEK BOMBE ÖZELLİKLİ FORTLUK

Eva esaslı, silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş orta sert sonuçlu fortluk malzemedir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; tüm deri ve sentetik malzemelerde yapışma, şekil alma, yüksek çökme direnci ve pinpon bombe gibi geri gelebilme kabiliyeti ile çok iyi sonuç veren bir fortluktur. Her türlü ayakkabıda kullanıma imkân sağlar.

Tek ağ dokulu, tek ve çift tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

Pinfort E Plus DL 1,1 / 1,2mm - 1,2 / 1,3mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 100-120 °C

Yapışma için gerekli süre : 10-15sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : 90cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Fortluk için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından kesinlikle uzak tutunuz! Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.

FORT
LUK
GRUBU



KLASİK EMPRENYELİ NW FORTLUK

Eva esaslı, silindir ile uygun kalınlık seviyesine getirilmiş yumuşak ve sert sonuçlu iki çeşidi bulunan fortluk malzemedir. Dokunmamış ve 100% polyester mefruşat ile mükemmel bir biçimde desteklenmiş; tüm deri ve sentetik malzemelerde, sonuç veren fortluktur. Her türlü ayakkabıda kullanıma imkân sağlar.

Emprenye edilmiş, tek ağ dokulu ve çift tarafı yapışkanlıdır.

► Çeşitler ve Kalınlıklar

AS – 34 Eko 0,8mm - 1,0mm - 1,2mm - 1,4 / 1,5mm

As – 34 Plus 0,8mm - 1,0mm - 1,2mm - 1,4 / 1,5mm

As – 34 A+ 0,8mm - 1,0mm - 1,2mm - 1,4 / 1,5mm

► Nasıl Kullanılır

Yapışma için gerekli ısı : Yaklaşık 120-130 °C

Yapışma için gerekli süre : 15sn

Yapışma için gerekli basınç : Yaklaşık 5bar

Uyarı : Tüm bu veriler sayada kullanılan malzemelerin içeriğine göre farklılık gösterebilir.

► Ebat Bilgileri

Ebat : Eko için; 90cm X 150cm / plaka

Plus ve A+ için; 100cm X 150cm / plaka

Kesim : Enine ve Çapraz

Tıraşlama : Fortluk için tıraşlamaya uygun, ayarı yapılmış ve silikon damlatmalı cihazlarla rahatlıkla yapılabilir.

► Kullanım Koşulları

Ayakkabı üretiminde çok fazla malzeme kullanılması kimyasal tepkimelere yol açtığından malzemeler arası uyumsuzluklar önceden tespit edilmelidir.

Kullanım koşullarını belirttiğimiz şekilde uygulanmayan malzemelerden ve ayakkabı üretimi esnasında kullanılan cihaz kaynaklı hatalardan firmamız sorumlu değildir.

► Depolama

Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Depolama için ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmamalıdır. Saklama şartlarına uyulması halinde malzemelerimize, teslimat tarihinden itibaren, 9 ay garanti vermekteyiz.



NormFlex

*Ayakkabıda
Görünmeyen Kalite*

BOM
BE
GRUBU

FORT
LUK
GRUBU

TAKVI
YELİK
GRUBU

WWW.NORMSHOES.COM